

Штукатурка цементная теплоизоляционная фасадная КНАУФ-Грюнбанд

0720

Информационный лист



Область применения

КНАУФ-Грюнбанд - сухая штукатурная смесь с теплоизоляционными и водоотталкивающими свойствами на основе цемента, фракционированного песка, лёгкого заполнителя, в виде гранул пенополистирола, и добавок, в том числе и гидрофобных.

Применяется для наружных и внутренних работ. Предназначена для оштукатуривания поверхностей фасадов зданий, стен и потолков во влажных помещениях, по основаниям из керамического и силикатного кирпича, бетона, газо-, пено-, керамзитобетонных блоков под последующее нанесение на них декоративных покрытий (декоративной штукатурки КНАУФ-Диамант-260, краски, облицовочной плитки и т.п.). Легко наносится, паропроницаема, не растрескивается, усиливает теплоизоляционные свойства стен, обеспечивает длительную защиту фасадов от атмосферных воздействий. Может наноситься вручную и с помощью высокопроизводительных растворосмесительных насосов, например, Г4 (G4), Г5 (G5), Моноджет (Monojet) фирмы ПФТ.

Продукт выпускается с постоянным внутренним и независимым (сертификация ГОСТ Р) контролем.

Расход материалов

Расход сухой смеси КНАУФ-Грюнбанд для оштукатуривания 1 кв.м поверхности толщиной 10 мм - около 12 кг/м².
Одного мешка (25 кг) достаточно для оштукатуривания около 2,1 м².

Технические характеристики

Толщина одного слоя:	10-30 мм
Максимальный размер фракции:	1,5 мм
Плотность:	< 1100 кг/м ³
Прочность на сжатие:	>3,4 МПа
Прочность сцепления:	>0,4 МПа
Коэффициент паропроницаемости, μ:	0,1 мг/м·ч·Па
Теплопроводность:	< 0,35 Вт/м·°С
Водопоглощение:	< 15 %
Морозостойкость:	100 циклов
(по ГОСТ 10060.3-95)	

Подготовка основания

Условия проведения работ

Температура воздуха и основания не должна быть ниже +5°С. Рабочие поверхности с наветренной стороны защитить от дождя, при солнечной и очень тёплой погоде, нанесённую штукатурку закрыть брезентом, плёнкой и т.п., до высыхания. Во избежание загрязнения, смежные строительные элементы из натурального дерева, стекла, алюминия, природного камня, поверхность пола накрыть или оклеить водонепроницаемыми покрытиями.

Подготовка поверхности основания

Поверхность основания очистить от грязи, пыли и отслоений, препятствующих прилипанию штукатурки, если нужно промыть водой под давлением. С бетона удалить остатки опалубочной смазки, расшить швы кирпичной кладки и т.п. Новую кладку из керамического кирпича, керамзитобетонных блоков, пемзового камня перед нанесением штукатурного раствора увлажнить. Поверхность

Упаковка и хранение

Штукатурная смесь КНАУФ-Грюнбанд фасуется в бумажные мешки.

Мешок 25 кг - арт. 226 02 100.

Продукт может отгружаться в контейнеры-силоса или мягкие полимерконтейнеры "Биг-Бэг" покупателя.

Мешки с штукатурной смесью хранить в сухих помещениях на деревянных поддонах. Материал из поврежденных мешков пересыпать в целые и использовать в первую очередь.

Срок хранения в неповрежденной упаковке - 12 месяцев.

газобетонных блоков, во избежание сильного впитывания воды из штукатурного раствора, покрыть разбавленной двумя частями воды грунтовкой КНАУФ-Изогрунд или КНАУФ-Кварцгрунд. На поверхность основания из силикатного кирпича, бетона, бутовой кладки, старой кладки из керамического кирпича нанести раствор штукатурки для обрызга КНАУФ-ВП-332 слоем, толщиной около 5 мм. Поверхности сильно впитывающие влагу или с различной гигроскопичностью, перед нанесением КНАУФ-ВП-332, увлажнить. Через 1-2 часа, после нанесения КНАУФ-ВП-332, поверхность слегка "задрать" правилом, тёркой и т.п. для разрушения цементной плёнки. Перед нанесением штукатурного раствора КНАУФ-Грюнбанд, слой обрызга оставить твердеть на один день. Установить на углы защитные уголки, закрепив их заранее с помощью раствора КНАУФ-Грюнбанд.

Штукатурка цементная теплоизоляционная фасадная КНАУФ-Грюнбанд

0720

Порядок работ

Приготовление раствора

Содержимое мешка (25 кг) перемешать с 6,5-7 литрами воды вручную или с помощью штукатурного миксера до однородной, не содержащей комков, массы, выдержать 5 минут и снова перемешать. При необходимости добавить воды или сухой смеси и опять перемешать.

В случае машинного нанесения установить начальный расход воды ~400 л/ч, после чего отрегулировать консистенцию штукатурного раствора, уменьшая или увеличивая расход воды.

Применение

На подготовленную поверхность основания нанести вручную или механически раствор КНАУФ-Грюнбанд и разровнять правилом.

При толщине штукатурки от 10 до 30 мм раствор КНАУФ-Грюнбанд наносится в один слой, с последующей выдержкой в течение одной недели для твердения и высыхания перед нанесением декоративной штукатурки, например КНАУФ-Диамант-260.

При толщине штукатурки свыше 30 мм, раствор наносится в два слоя. Первому слою, перед нанесением второго, придать шероховатость и дать затвердеть. Нанести второй слой, при этом, на поверхность свеженанесённого слоя уложить стеклотканную сетку (размер ячейки 4x4 мм), которая должна полностью закрываться штукатурным раствором при выравнивании. Каждый сантиметр дополнительной толщины штукатурного слоя требует дополнительно одну неделю выдержки при необходимости последующих работ.

Для получения фактурных, затираемых поверхностей под последующую окраску, на затвердевшую выравнивающую штукатурку КНАУФ-Грюнбанд нанести раствор штукатурки КНАУФ-Унтерпутц УП-210 слоем, толщиной около 3 мм. После схватывания затереть войлочной затиркой.

Армирование

В некоторых случаях, следует армировать штукатурный слой стеклотканной сеткой, укладывая ее в свежий раствор и вдавливая шпателем, при этом раствор должен закрывать сетку.

Местному армированию подлежат:

- стыки разных строительных элементов;
- поверхности упругих оснований;
- углы проемов;
- закругленные участки и т.п.

Армирование по всей поверхности рекомендуется при оштукатуривании:

- стен из материалов с высокими теплоизоляционными свойствами, например, из газобетона или пенокерамики;
- стен из смешанной кладки;
- стен с подветренной стороны здания.

а также:

- при толщине слоя штукатурки свыше 30 мм;
- для поверхностей под затирку или под структурную штукатурку с зернистостью менее 2 мм,

Нахлест армирующей сетки на стыках должен составлять не менее 10 см.

Рекомендации

- При оштукатуривании раствором КНАУФ-Грюнбанд действуют нормы СНиП 3.04.01-87.
- Сухую смесь КНАУФ-Грюнбанд перемешивать только с водой. Не допускается добавлять в раствор другие материалы!
- Обеспечить защиту свеженанесенной

штукатурки от мороза и быстрого высыхания.

- Нанесение декоративного покрытия (декоративной штукатурки, краски и т.п.) производить только после высыхания штукатурного слоя.
- Перед нанесением декоративных штукатурок КНАУФ-Диамант-260,

поверхность, оштукатуренную КНАУФ-Грюнбанд, покрыть грунтовкой КНАУФ-Изогрунд и дать высохнуть.

- При машинном нанесении раствора, до начала работ, смазывать шланги оборудования клейстером.
- Оборудование и инструменты сразу после работы вымыть водой.

Оборудование и инструменты

- Штукатурный миксер (N 800 Вт)
- Ёмкость для приготовления раствора
- Кельма из нержавеющей стали
- Сокол штукатурный

- Правило (h-профиль) алюминиевое
- Тёрка войлочная

Механизмы

- Штукатурные машины ПФТ - Г4, Г5, Моноджет.
- Статор - Д6-3, ротор - Д6-3.
- Шланг для раствора - диаметр 25 мм, длина - до 30 м.