

Клей плиточный "Мрамор" КНАУФ-Мраморклебер

0712

Информационный лист



Область применения

КНАУФ-Мраморклебер - быстротвердеющая сухая смесь белого цвета на цементной основе с минеральным наполнителем и полимерными добавками, с повышенной адгезией, для внутренних и наружных работ. Применяется для укладки на тонкий слой клеевого раствора облицовочных плит из мрамора, природного камня и полупрозрачной (просвечивающейся) плитки, например, стеклянной плитки или стекломозаики на обычные основания стен и пола (бетон, наливные полы, пористый и легкий бетон, цементно-волоконные плиты, гипсовые плиты, гипсоволокнистые и гипсокартонные листы, известковые, известково-цементные, гипсовые штукатурки). Не образует темных пятен на поверхности облицовочных плит. В сочетании с эластифицирующей добавкой КНАУФ-Клебер-унд Боден-Эласт применяется для облицовки водостойких ДСП, поверхностей с повышенными деформационными нагрузками (отапливаемые полы, балконы и террасы), а также для укладки плитки и плит на старые плиточные покрытия.

Свойства:

- быстро схватывается, можно ходить, а также заделывать швы через 6 часов;
- защищает от изменения окраски мраморных и просвечивающихся плит благодаря белому цвету;
- обладает очень сильной адгезией.

Продукт выпускается с постоянным внутренним и независимым (сертификация ГОСТ Р) контролем.

Технические характеристики

Продолжительность переработки: ~ 45 минут
Время укладки плитки: ~ 15 минут
Время корректировки: ~ 10 минут
Можно ходить: не ранее 6 часов
Полная нагрузка: ~ через 7 суток
Термостойкость: до +80°C

Расход материалов

Расход материалов указан на 1 кв. м поверхности без учета потерь

Размер зуба шпателя	Расход
4 мм	~ 1,7 кг
6 мм	~ 2,5 кг
8 мм	~ 3,3 кг

Размер зубцов шпателя рассчитан на гладкую тыльную сторону плитки, для рельефной тыльной поверхности рекомендуется использовать шпатели с большим размером зубцов.

Упаковка

Сухая смесь КНАУФ-Мраморклебер фасуется в бумажные мешки.
Упаковка 25 кг - арт. 834 24 100

Хранение

Мешки с сухой смесью КНАУФ-Мраморклебер хранить в сухих помещениях на деревянных поддонах.

Материал из поврежденных мешков пересыпать в целые и использовать в первую очередь.

Срок хранения в неповрежденной упаковке - минимум 12 месяцев.

Подготовка основания

Условия проведения работ

Температура основания и окружающего воздуха не ниже +5°C.

Подготовка поверхности основания

Основание должно быть несущим, сухим, прочным. Поверхность очистить от грязи, пыли и отслоений, если нужно промыть.

- С бетона удалить остатки опалубочной смазки.
- Основание из штукатурки должно быть нанесено в один слой и иметь толщину не менее 10 мм.
- Водостойкую краску зашкурить, не водостойкую удалить.
- При облицовке плиткой по плитке, поверхность старой плитки очистить от загрязнений. При укладке плитки на поверхности обогреваемых полов, основание должно иметь температуру не выше +25°C и не ниже +5°C.
- Гигроскопичные основания, например, цементные, гипсовые штукатурки и наливные полы, гипсовые, гипсоволокнистые плиты, загрунтовать грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд.
- Плотные основания, например, старая керамическая плитка, мозаичная плитка и подобные покрытия из плит загрунтовать грунтовкой КНАУФ-Грундирмиттель (неразбавленной).

Последующие работы производить только после полного высыхания грунтовок.

Порядок работ

Приготовление раствора

Смешать 5 кг сухой смеси клея с 1,5 л воды, выдержать 5 минут и снова перемешать. При необходимости регулировки консистенции раствора следует добавить воды или сухой смеси и снова перемешать. Следует замешивать столько материала, сколько можно переработать за 45 мин.

В случае повышенных нагрузок, укладку на старую плитку, на полах с обо-

гревом, на балконах и террасах 5 кг сухой смеси клея смешать с 1 л добавки КНАУФ-Клебер-унд Боден-Эласт и 0,6 л воды, выдержать 5 минут и снова перемешать.

Укладка плитки

Приготовленный раствор клея нанести тонким слоем по всей поверхности с помощью шпателя или кельмы (контактный слой). Тонкослойный раствор разровнять зубчатым шпателем до необхо-

димой толщины. Уложить плитки, плотно прижимая к клеевому слою.

При образовании на поверхности слоя клея подсохшей пленки (проба пальцами) клей удалить и нанести новый.

Для сильно нагружаемых полов и при наружном применении рекомендуется "комбинированный способ", при котором клей наносится как на основание, так и на тыльную сторону плитки.

Рекомендации

- Смачивать плитку водой перед укладкой не требуется.
- При затворении КНАУФ-Мраморклебера нельзя добавлять никакие другие компоненты кроме воды и КНАУФ-Клебер-унд Боден-Эласта.
- При выполнении наружных работ на больших площадях, из-за возможного колебания температуры облицовки, необходимо предусмотреть деформационные швы.
- Высокие температуры окружающей среды или нагретое основание сокращают время переработки. Избегать прямых солнечных лучей.
- Перед укладкой плитки включить обогрев пола. За 24 часа до укладки отключить обогрев, а при холодной погоде уменьшить его до +15°C.
- Клеевые загрязнения удалять сразу, не допуская высыхания.
- Продукт содержит цемент. При работе с клеем надевать перчатки, не допускать попадания раствора в глаза, а при попадании, их необходимо сразу промыть водой и обратиться к врачу.
- Оборудование и инструменты сразу после работы вымыть водой.