

Штукатурка гипсовая универсальная КНАУФ-Ротбанд

0805

Информационный лист



Область применения

КНАУФ-Ротбанд – универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипсового вяжущего с добавками, обеспечивающими повышенную адгезию. Предназначена для высококачественного оштукатуривания вручную потолков и стен с обычным твердым основанием (бетон, кирпич, цементная штукатурка), а также поверхностей из пенополистирола, ЦСП, внутри помещений с нормальной влажностью, а также в кухнях и ваннах. Особенно рекомендуется для гладких бетонных потолочных и стеновых поверхностей.

Технические характеристики

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Толщина слоя максимальная: | 50 мм |
| минимальная: | 5 мм |
| Насыпной вес: | 730 кг/м ³ |
| Зернистость: | до 1,2 мм |
| Выход раствора из 100 кг смеси: | 120 л |
| Расход: | ~ 8,5 кг/м ² |
| Высыхание: | ~ 7 суток |
| Прочность сжатие: | >2,5 МПа |
| изгиб: | >1,0 МПа |
| Плотность: | ~ 950 кг/м ³ |
| Коэфф. теплопроводности: | 0,25 Вт/м·К |

Упаковка

КНАУФ-Ротбанд фасуется в бумажные мешки по 30 кг.

Хранение

Мешки с сухой смесью КНАУФ-Ротбанд хранить в сухих помещениях на деревянных поддонах. Материал из поврежденных мешков пересыпать в целые и использовать в первую очередь. Срок хранения в неповрежденной упаковке – 6 месяцев.

Подготовка поверхности

Очистка

Поверхность очистить от грязи, пыли и отслоений, если нужно промыть, с бетона удалить остатки опалубочной смазки. Устранить выступы, металлические элементы защитить от коррозии. Основание должно быть сухим и прочным, с температурой не ниже +5°C.

Расход материалов

Расход сухой смеси КНАУФ-Ротбанд на 1 м² поверхности штукатурки толщиной 10 мм, составляет ~8,5 кг, при этом, одного мешка сухой смеси (30 кг) достаточно для оштукатуривания ~3,5 м² поверхности.

Расход грунтовок при подготовке поверхностей составляет:

- КНАУФ-Бетоконтакт 0,3 кг/м²;
- КНАУФ-Грундирмиттель 0,1 кг/м².

Грунтование

Сильно впитывающие влагу поверхности, например, силикатный и керамический кирпич, газобетон, гипсоволокнистые листы, грунтуются с помощью кисти, валика или распылителя грунтовкой КНАУФ-Грундирмиттель, разбавленной водой в соотношении 1:3-1:5, для предотвращения неравномерного схватывания штукатурного раствора.

Плотные, гладкие, слабо и не впитывающие влагу поверхности, например, бетон, цементные штукатурки, обрабатываются грунтовкой КНАУФ-Бетоконтакт, для улучшения адгезии (сцепления) штукатурки с поверхностью.

Гипсокартонные обшивки из КНАУФ-листов и пенополистирольные плиты также обрабатываются грунтовкой КНАУФ-Бетоконтакт.

После нанесения дать грунтовке высохнуть. Не допускать запыления загрунтованной поверхности.

Установка маячковых профилей

На поверхность основания через 30 см нанести лепками растворную смесь КНАУФ-Ротбанд, в которую вдавить маячковые профили, выровняв их в одной плоскости. Шаг профилей не должен превышать длину правила.

Установка защитных угловых профилей

Растворную смесь КНАУФ-Ротбанд нанести лепками на внутреннюю сторону угловых профилей с шагом 30 см. Установить профили на углы в одной плоскости с маячковыми профилями, прижимая каждый от середины к краям.

Порядок штукатурных работ

Приготовление штукатурного раствора

В пластмассовый бак, залить ~18 л чистой воды, из расчета на один мешок (30 кг) сухой смеси, засыпать 5-7 мастерков сухой штукатурной смеси и перемешать. Затем высыпать из мешка всю смесь и перемешать штукатурным миксером до получения однородной, не содержащей комков, массы.

Выдержать 5 минут и снова перемешать. При необходимости добавить воды или сухой смеси и опять перемешать.

В процессе нанесения раствора на оштукатуриваемую поверхность добавлять воду или сухую смесь нельзя!

Не допускается добавлять в раствор другие компоненты!

Нанесение штукатурного раствора

Приготовленный штукатурный раствор в течение 20-25 минут после затворения нанести на поверхность, толщиной 5-50 мм. На потолок раствор следует намазывать штукатурным соколом "на себя", на стену набрасывать кельмой или намазывать штукатурным соколом снизу вверх, после чего разровнять h-правилом зигзагообразными движениями.

Если требуется получить более толстый слой, необходимо первый, еще мягкий, "начесать" штукатурным гребнем и только после высыхания, прогрунтовать грунтовкой КНАУФ-Грундирмиттель и нанести второй штукатурный слой. Потолки оштукатуривать только в один слой.

Основания из ЦСП и пенополистирола оштукатуривать с армированием по всей поверхности стеклотканевой сеткой с ячейкой 5 x 5 мм. Расход сетки - примерно 1,2 кв. м на кв. м поверхности.

Выравнивание поверхности

Как только штукатурный раствор начнет схватываться (примерно через 45-60 мин. после затворения), поверхность выровнять металлической трапецидальной рейкой или широким металлическим

шпателем, срезая излишки и заполняя углубления.

Неровности в углах и на откосах срезать штукатурным рубанком.

После высыхания на такую поверхность можно приклеить с помощью клея КНАУФ-Флизенклебер керамическую плитку, предварительно про-грунтовав поверхность грунтовкой глубокого проникновения КНАУФ-Тифенгрунд (в местах прямого попадания на плитку воды - гидроизоляцией КНАУФ-Флэхендихт).

Минимальная толщина штукатурного слоя для приклеивания керамической плитки - 10 мм.

Затирка поверхности

Если поверхность готовится под окраску или оклейку обоями, то после небольшой выдержки (около 15 минут) штукатурку необходимо обильно смочить водой и затереть кругообразными движениями жесткой губчатой или войлочной теркой, чтобы выровнять возможные неровности и следы от трапецидальной рейки или широкого шпателя.

Заглаживание поверхности

Сделав небольшую выдержку, до появления матовой поверхности, штукатурку загладить широким шпателем или нержавеющей металлической теркой (гладилкой) широкими движениями. На такую поверхность можно приклеить обои. Чтобы добиться глянцевой поверхности, необходимо в течение суток, но не ранее, чем через 2,5-3 часа после замешивания сухой смеси с водой, штукатурку вновь обильно увлажнить и повторно загладить металлической теркой. После такой обработки шпаклевать поверхность штукатурки не требуется, она пригодна для высококачественной окраски.

После заглаживания поверхности потолков штукатурный слой прорезать пилой Штукзаге на всю глубину по всему пери-

метру помещения, чтобы предотвратить образование трещин.

Структурирование поверхности

Поверхность штукатурки можно структурировать, т.е. придать ей различный рисунок или фактуру. Для этого, после нанесения и разравнивания смеси правилом, необходимо еще не затвердевшую поверхность прокатать рельефным валиком или придать какую-либо структуру формовочным инструментом, например, мастерком, затиркой, жесткой кистью.

Рекомендации

Для быстрого высыхания штукатурки необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения.

Перед нанесением декоративного покрытия штукатурку обработать грунтовой КНАУФ-Тифенгрунд.

Загрязненные емкости и инструменты сокращают время использования штукатурного раствора, поэтому, сразу после работы их следует промыть водой.

Инструменты

- Пластмассовый бак 50-125 л
- Штукатурный миксер ($N \geq 800$ Вт)
- Кельма из нержавеющей стали
- Сокол штукатурный
- Правило (h-профиль) алюминиевое или широкий шпатель из нержавеющей стали
- Правило трапецидальное алюминиевое
- Затирка губчатая
- Терка металлическая (гладилка)
- Гребень штукатурный
- Штукатурный рубанок